FICHA TÉCNICA



SELLADOR HÍBRIDO MS PU40

Sellador y adhesivo híbrido MS monocomponente de curado por humedad, desarrollado para aplicaciones de unión y sellado en construcción, industria y transporte. Combina alta adhesión inicial, elasticidad permanente y excelente resistencia a la intemperie, vibraciones y radiación UV. Bajo olor y libre de DOP, no es corrosivo y puede pintarse una vez curado.

Especificaciones

Característica	Unidad	Valor
Densidad	g/cm³	1,58 ± 0,1
Secado al tacto (formación de piel)	min	≤ 30
Profundidad de curado (24 hs.)	mm	≥ 2,5
Profundidad de curado (7 días)	mm	≥ 6
Dureza (7 días)	Shore A	35 - 50
Alargamiento a la rotura	%	≥ 300
Resistencia a la tracción	Mpa	≥ 1
Escurrimiento (Sagging)	mm	≤ 1
Presentación		Cartucho 400 g
Color		Negro / Blanco / Gris

Beneficios

- Buena resistencia a la vibración y a la fatiga
- Pintable
- Libre de DOP
- Impermeable, fácil de usar, resistente y flexible
- Resiste intemperie y radiación UV.

Modo de uso

Perforar la boquilla del tubo, colocar el pico aplicador y montar en la pistola aplicadora. La superficie del sustrato debe estar limpia y libre de residuos de sellador/adhesivo, aceite y polvo. Aplicar el sellador en las áreas de unión, alisar con regla o espátula y retirar excedente. Dejar curar antes de pintar.
Temperatura de aplicación: 5 a 45 ° C

Restricciones: Evitar la exposición a altos niveles de cloro. Dado a la gran variedad de plásticos existentes se recomienda una prueba de adhesión previa. No utilizar sobre superficies en contacto directo con alimentos. No utilizar para acristalamiento estructural. No recomendado para inmersión continua en agua. No aplicar sobre superficies cuya temperatura supere 50°C. No aplicar por debajo de 5°C.

Aplicaciones

- Multiuso, Une, Sella, Repara
- Uso interior y exterior.
- Resiste intemperie y radiación UV.
- Carrocerías de automóviles y autobuses
- Multiusos para la construcción.
- Excelente adherencia sobre vidrio y superficies metálicas.
- Unión de paneles de concreto prefabricado.
- Juntas de dilatación.
- Sellado de perímetros y entre materiales de construcción con diferente coeficiente de expansión.
- Sellado de mamparas, tabiques, zócalos, etc.
- Unión y sellado en techos, terrazas, fachadas, elementos premoldeados.
- Grietas y fisuras: Paredes, pisos, bañeras, tanques de agua, etc.
- Sellado de costuras, conductos de tuberías, sistemas de ventilación.
- Uso múltiple en trabajos de carpintería metálica y de madera.
- Unir o sellar juntas entre la mayoría de los materiales de construcción: vidrio, aluminio, cerámicos, azulejos, hormigón, madera, aglomerado, ladrillo, piedra natural y artificial, metales, sanitarios, mármol, granito, fibra de vidrio, chapa galvanizada, etc.*
- Alta performance a las exigencias mecánicas.
- Permanece flexible, No se agrieta.
- Pintable
- No corrosivo.

**excepto PP/PE/PTFE*

Almacenamiento y vida útil

Conservar el producto en su envase original, sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C, humedad entre 30% y 70%.
Ver fecha de vencimiento impresa en el producto.
Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su contenido original.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle