FICHA TÉCNICA



SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE

Sellador de silicona acética monocomponente de uso general, que cura por acción de la humedad ambiente formando un sello flexible y resistente. Adecuado para tareas generales de sellado y unión sobre superficies compatibles, tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

Características

- Monocomponente.
- Flexible una vez curado.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores.
- Fácil aplicación mediante pistola aplicadora.
- Buena adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámicos y azulejos.

Especificaciones

Característica	Unidad	Valor
Densidad	g/ml	0.92 ± 0.10
Secado al tacto	min	< 25
Dureza (curado a 23 ± 2 , RH50% ± 5%)	shore A	10 ± 4
Profundidad de curado (24 h)	mm	3
Temperatura de trabajo	°C	5-45
Presentación		Cartucho de 280ml
Color		Transparente

Aplicaciones

- Multiusos.
- De uso interior y exterior
- Sellado de juntas de conexión y expansión
- Sellado perimetral alrededor de marcos de ventanas, molduras, zócalos, etc.
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante térmico
- Estable y flexible de –50°C a +150°C
- Adecuado para uso sobre vidrio, aluminio, cerámicos y azulejos.

Modo de uso

- Cortar la boquilla del pomo, colocar el pico aplicador y montar en la pistola aplicadora.
- La superficie del sustrato debe estar limpia y libre de aceite y polvo.
- Debido a que el sellador de silicona necesita absorber la humedad en el aire para curar, no es bueno para un sitio hermético.
- Alisar y retirar excedentes cuando aún no ha curado.
- No adhiere sobre PE (polietileno) ni PP (polipropileno).
- No utilizar para pegados de tipo estructural, acuarios, vidrios laminados, materiales metálicos ferrosos, hormigón o superficies pintadas. No pintable.

Almacenamiento y vida útil

Conservar el producto en su envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. Ver fecha de vencimiento impresa en el producto.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle.