FICHA TÉCNICA



SELLA CANALETAS Y ZINGUERÍA

Sellador y adhesivo híbrido MS monocomponente de curado por humedad, especialmente desarrollado para sellado, reparación y unión de elementos de zinguería, canaletas, bajadas pluviales y conductos. Cura al reaccionar con la humedad ambiente formando un elastómero de alta resistencia, flexible y durable. Diseñado para sellar canaletas galvanizadas, aluminio, cobre y plástico, así como bajadas, boquillas, cabezales, aleros y chapas galvanizadas. También resulta adecuado para el sellado de juntas en conductos de aire acondicionado y sistemas de ventilación. Adhiere fácilmente sobre la mayoría de los materiales de construcción y metales *. Combina adhesión inicial elevada y alta resistencia final de unión. No es corrosivo y puede pintarse una vez curado.

Especificaciones

Característica	Unidad	Valor
Densidad	g/cm³	1,58 ± 0,1
Secado al tacto (formación de piel)	min	30
Profundidad de curado (24 hs.)	mm	2,5
Profundidad de curado (7 días)	mm	6
Dureza (7 días)	Shore A	35 - 50
Alargamiento a la rotura	%	300
Resistencia a la tracción	Mpa	1
Escurrimiento (Sagging)	mm	1
Presentación		Cartucho 400 g / pomo 85 g
Color		Gris

Beneficios

- Excelente adherencia sobre metales y materiales de construcción.
- Buena resistencia a vibraciones y fatiga.
- Impermeable.
- Resistente a la intemperie y radiación UV.
- Flexible y durable.
- Pintable después del curado.
- Bajo olor y libre de DOP.
- No corrosivo.

Modo de uso

Perforar la boquilla del tubo, colocar el pico aplicador y montar en la pistola aplicadora. La superficie del sustrato debe estar limpia y libre de residuos de sellador/adhesivo, aceite y polvo. Aplicar el sellador en las áreas de unión, alisar con regla o espátula y retirar excedente. Dejar curar antes de pintar.
Temperatura de aplicación: 5 a 45 ° C

Restricciones: Evitar la exposición a altos niveles de cloro. Dado a la gran variedad de plásticos existentes se recomienda una prueba de adhesión previa. No utilizar sobre superficies en contacto directo con alimentos. No utilizar para acristalamiento estructural. No recomendado para inmersión continua en agua. No aplicar sobre superficies cuya temperatura supere 50°C. No aplicar por debajo de 5°C. No se debe aplicar en exteriores cuando exista posibilidad de lluvia durante las primeras 2 horas posteriores a la aplicación.

Aplicaciones

- Sellado y reparación de canaletas galvanizadas.
- Sellado de canaletas de aluminio, cobre y plástico.
- Sellado de bajadas pluviales.
- Sellado de boquillas y cabezales.
- Sellado de aleros y encuentros de chapas.
- Reparación de filtraciones en zinguerías.
- Sellado de juntas en conductos de aire acondicionado.
- Sellado de sistemas de ventilación industrial.
- Sellado de uniones en chapas galvanizadas.
- Mantenimiento y reparación de cubiertas metálicas.
- Sellado de juntas expuestas a intemperie.

**excepto PP/PE/PTFE*

Almacenamiento y vida útil

Conservar el producto en su envase original, sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C, humedad entre 30% y 70%.
Ver fecha de vencimiento impresa en el producto.
Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su contenido original.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle